

## PVCラミネートフィルム TP-7515G/TP-7515M

PVCラミネートフィルム「TP-7515G/M」は、塩ビ基材(グロス調、マット調)の裏面に強粘 無黄変タイプのアクリル粘着剤を塗布した粘着シートです。

本製品は、インクジェットメディアなどのグラフィックス製品各種の保護フィルムとしてご使 用頂けます。また、長期耐候性に優れたラミネートフィルムです。

## 製品構成

	組 成	厚み		備考
基 材	透明PVCフィルム	70	micron	グロス/マット
粘着剤	透明アクリル系粘着剤	30	micron	強粘無黄変タイプ
剥離フィルム	片面Si処理 PET	25	micron	
からは下り、リングー	/ 圖 5. 泛 经 1 2 1		31011	

## ▶製品仕様

サイズ 1.380mm(幅) \* 50 M (巻長さ)

1,280mm(幅) \* 50 M (巻長さ)

1,100mm(幅) \* 50 M (巻長さ)

\* ノンスプライス

包装仕様 3 インチペーパーコア. ポリエチレンチューブ

PPキャップ宙づり梱包、オーバーフラップ段ボールケース使用

## 製品性能

項目	単位	数值	試験方法	
<u></u> プ厚み	micron	102 +/- 10	基材+粘着剤	
テープ幅	mm	各幅 +2.0/- 0		
テープ巻長さ	М	50 +0.5/ -0		
—————————————————————————————————————	→ <b>)後</b> N/25mm	21.0	JIS Z 0237/ SUS/ ∠180	
24時	N/ Z5mm 間後	23.0	speed: 300mm/min.	
ボールタック	X/32	8	JIS Z 0237/ J DOW	
———— 保持力	mm/1440 min.	0.1	JIS Z 0237/ 40℃/ 荷重: 1kg	
紫外線カット率	<u>\$</u> %	99		

注意)・糊面に汚れ、埃、手垢等が付着しますと粘着性能を劣化させる場合がありますのでご注意ください。 高温多湿条件の保管、及び、使用はさけてください。上記測定値は一例であり、保証値ではありません。



本社•工場

〒639-2261 奈良県御所市城山台166-17

TEL(0745) 66-2300 FAX(0745) 66-2309

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-4-1 (大手町21ビル)

TEL(03) 3295-8235 FAX(03) 3295-9659

大阪支店 〒541-0059 大阪市中央区博労町1-8-2 (三共堺筋本町ビル) TEL(06) 6266-5582 FAX(06) 6266-5185

